

## Karta danych technicznych

Numer artykułu:  
550-71401

RO203REF



|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Grupa produktów</b>                          | Etykiety samolaminujące, opis ręczny                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Rodzina produktów</b>                        | RiteOn, Refill Pack, Materiał 1401 do dyspensera                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Materiał</b>                                 | Typ 1401, Winył (1401)                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Kolor</b>                                    | Biały (WH), Przezroczysty (CL)                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Grubość folii [metoda badania]</b>           | 80 µm [ASTM D3652-83]                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Grubość kleju</b>                            | 27,5 µm                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Ilość etykiet w rzędzie</b>                  | 1 szt.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Ilość w</b>                                  | szpuli                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Ilość w opak.</b>                            | 100 szt.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Klej</b>                                     | Akrylan                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Metoda druku</b>                             | opis ręczny                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Metoda montażu</b>                           | Niewłaściwa obróbka lub aplikacja może mieć negatywny wpływ na funkcjonalność i trwałość etykiet. Wszystkie powierzchnie klejone muszą być czyste, suche oraz wolne od kurzu i tłuszczu. Należy unikać dotykania powierzchni klejonej etykiety, ponieważ może to pogorszyć trwałość aplikacji. |
| <b>Odporność materiału</b>                      | 2 lata przy pracy na zewnątrz (klimat środkowoeuropejski)                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Przyczepność początkowa [metoda badania]</b> | 110 g/cm <sup>2</sup> [ASTM D2979-71]                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Szerokość (W)</b>                            | 19,05 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Szerokość taśmy (WL)</b>                     | 19,05 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Temperatura robocza w °C</b>                 | -40°C do +80°C                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Temperatura utwardzania</b>                  | od +10°C                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Warunki przechowywania</b>                   | 50 % wilgotności względnej. Zaleca się przechowywanie w oryginalnym opakowaniu. Należy unikać przechowywania w warunkach takich jak wysoka wilgotność, ciepło i zimno.                                                                                                                         |
| <b>Wiązka Ø max.</b>                            | 18,20 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Właściwości chemiczne materiału</b>          | Odporność na działanie wody, olejów i wielu rozpuszczalników.                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Wysokość (H)</b>                             | 25,40 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Wysokość (H2)</b>                            | 76,20 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Wytrzymałość kleju</b>                       | Stal nierdzewna: 605-814 N/m (PSTC 1), Akrylany: 825-1036 N/m (PSTC 1), Polipropylen: 130-480 N/m (PSTC 1)                                                                                                                                                                                     |

|                                                   |                  |
|---------------------------------------------------|------------------|
| <b>Wytrzymałość na odrywanie [metoda badania]</b> | 550 N/m [PSTC 7] |
|---------------------------------------------------|------------------|

|                                                  |                     |
|--------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Wytrzymałość na ścinanie [metoda badania]</b> | 120 h [FINAT FTM 7] |
|--------------------------------------------------|---------------------|

|                      |         |
|----------------------|---------|
| <b>Wiązka Ø min.</b> | 9,10 mm |
|----------------------|---------|

