

## Materiale datablad

Varenummer  
551-41106

THTT190WH



|                                        |                                                     |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Produktgruppe                          | Varmekrymp labels - endeløs rulle, thermor transfer |
| Produktsérie                           | THTT - 2:1 Høj temperatur                           |
| Materiale                              | Polyvinylidene fluorid krydslinket (PVDFX)          |
| Farve                                  | Hvid (WH)                                           |
| Anbefalet farvebånd type               | TTRHT                                               |
| Antal pr.                              | karton                                              |
| Diameter efter krymp (D)               | 9,5 mm                                              |
| Diameter før krymp (D)                 | 19,0 mm                                             |
| Driftstemperatur                       | -55 °C til +225 °C                                  |
| Forlængelse ved brud [Testmetode]      | 300 % [ASTM D638]                                   |
| Krympeforhold                          | 2:1                                                 |
| Længdeændring efter krymp [Testmetode] | -10 % maks. [UL 224]                                |
| Min. krympetemperatur                  | +120 °C                                             |
| Pakkeindhold                           | 26 m                                                |
| Printmetode                            | Termisk                                             |
| Specifikation                          | MIL-STD-202G Method 215K, SAE - AS81531             |
| Testmetode ved lav temperatur          | 4h/-55°C [ASTM D2671]                               |
| Thermor transfer printer               | TT431, TT4030DS, TT4030                             |
| Trækstyrke MPa [Testmetode]            | 31 MPa [ASTM D638]                                  |
| Vandoptagelse                          | 0,50 %                                              |
| Varmechok test                         | 4h/275°C                                            |
| Varmeældnings test [Testmetode]        | 168h/225°C [ASTM D638]                              |
| Volumen modstand [Testmetode]          | 10 <sup>12</sup> Ω cm [ASTM D876]                   |
| Vægtykkelse (WT)                       | 0,43 mm                                             |

RoHS

MIL SAE