

Ficha técnica

Código do artigo: 551-41112 THTT64BK



Grupo de produto	Marcadores termorretráteis "Tubo contínuo", transferência térmica
Família de Produto	THTT - 2:1 Alta Temperatura Aeroespacial
Material	Fluoreto de polivinilideno reticulado (PVDFX)
Cor	Preto (BK)
3 Teste de Baixa Temperatura [Método de teste]	4h/-55°C [ASTM D2671]
Absorção de água	0,50 %
Alongamento da Ruptura [Método de teste]	300 % [ASTM D638]
Especificações	SAE - AS81531, MIL-STD-202G Method 215K
Força de Tensão [Método de teste]	31 MPa [ASTM D638]
Método de Impressão	impressão por transferência térmica
Parede (WT)	0,30 mm
Resistência Volumétrica [Método de teste]	10 ¹² Ω cm [ASTM D876]
Taxa de Encolhimento	2:1
Temperatura de Trabalho	-55 °C a +225 °C
Temperatura Mín. de Retração - °C	+120 °C
Teste de Choque Térmico	4h/275°C
Teste de Envelhecimento Térmico [Método de teste]	168h/225°C [ASTM D638]
Tipo de Fita Recomendada	TTRHT
Variação Longitudinal após encolhimento	-10% máx. [UL 224]
Ø d máx. Contraído	3,2 mm
Ø Mín. Fornecido	6,4 mm

