

## Materiale datablad

Varenummer  
553-30951

TCGT9-3WH



|                                        |                                                  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Produktgruppe                          | Krympeslange til kabelmærkning, thermor transfer |
| Produktserie                           | TCGT - 3:1 krympeslange                          |
| Materiale                              | Polyolefin, krydslinket (PO-X)                   |
| Farve                                  | Hvid (WH)                                        |
| Anbefalet farvebånd type               | TTDTHOUT, TTRW, TT822OUT8                        |
| Antal pr.                              | karton                                           |
| Diameter efter krymp (D)               | 3,0 mm                                           |
| Diameter før krymp (D)                 | 9,0 mm                                           |
| Driftstemperatur                       | -55 °C til +135 °C                               |
| Forlængelse ved brud [Testmetode]      | 300 % [ASTM D638]                                |
| Krympeforhold                          | 3:1                                              |
| Længdeændring efter krymp [Testmetode] | -15 % maks. [ASTM D2671]                         |
| Min. krympetemperatur                  | +90 °C                                           |
| Pakkeindhold                           | 72 m                                             |
| Printmetode                            | Termisk                                          |
| Specifikation                          | C22.2 no. 198.1-99, MIL-STD-202H Method 215K     |
| Testmetode trækstyrke                  | ASTM D638                                        |
| Testmetode ved lav temperatur          | 4h/-55°C [ASTM D2671]                            |
| Thermor transfer printer               | TT431, TT4030DS, TT4030                          |
| Vandoptagelse                          | 0,20 %                                           |
| Varmechok test                         | 4h/250°C                                         |
| Varmeældnings test [Testmetode]        | 168h/175°C [ASTM D638]                           |
| Volumen modstand [Testmetode]          | 10 <sup>16</sup> Ω cm [ASTM D257]                |
| Vægttykkelse (WT)                      | 0,64 mm                                          |

RoHS

