

## Ficha técnica

Código do artigo:  
553-30951

TCGT9-3WH



|                                                          |                                                                    |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Grupo de produto</b>                                  | Marcadores termorretráteis, "Tubo contínuo", transferência térmica |
| <b>Família de Produto</b>                                | TCGT - Tubo de grau comercial 3:1                                  |
| <b>Material</b>                                          | Poliolefina reticulada (PO-X)                                      |
| <b>Cor</b>                                               | Branco (WH)                                                        |
| <b>3 Teste de Baixa Temperatura [Método de teste]</b>    | 4h/-55°C [ASTM D2671]                                              |
| <b>Absorção de água</b>                                  | 0,20 %                                                             |
| <b>Alongamento da Ruptura [Método de teste]</b>          | 300 % [ASTM D638]                                                  |
| <b>Conteúdo embalagem</b>                                | 72 m                                                               |
| <b>Especificações</b>                                    | C22.2 no. 198.1-99, MIL-STD-202H Method 215K                       |
| <b>Impressora de Transferência Térmica</b>               | TT431, TT4030DS, TT4030                                            |
| <b>Método de Impressão</b>                               | impressão por transferência térmica                                |
| <b>Método de teste da força de tensão</b>                | ASTM D638                                                          |
| <b>Parede (WT)</b>                                       | 0,64 mm                                                            |
| <b>Quantidade por</b>                                    | caixa de cartão                                                    |
| <b>Resistência Volumétrica [Método de teste]</b>         | 10 <sup>16</sup> Ω cm [ASTM D257]                                  |
| <b>Taxa de Encolhimento</b>                              | 3:1                                                                |
| <b>Temperatura de Trabalho</b>                           | -55 °C a +135 °C                                                   |
| <b>Temperatura Mín. de Retração - °C</b>                 | +90 °C                                                             |
| <b>Teste de Choque Térmico</b>                           | 4h/250°C                                                           |
| <b>Teste de Envelhecimento Térmico [Método de teste]</b> | 168h/175°C [ASTM D638]                                             |
| <b>Tipo de Fita Recomendada</b>                          | TTDTHOUT, TTRW, TT822OUT8                                          |
| <b>Variação Longitudinal após encolhimento</b>           | -15% máx. [ASTM D2671]                                             |
| <b>Ø d máx. Contraído</b>                                | 3,0 mm                                                             |
| <b>Ø Mín. Fornecido</b>                                  | 9,0 mm                                                             |

