

Tekninen datalehti

Nimikenumero
553-31250

TCGT12-4YE



Tuoteryhmä	Merkintäkutistemuoviletkut lämpösiirtokirjoittimelle
Tuoteperhe	TCGT - kutistussuhde 3:1, yleiskäyttöön
Materiaali	Polyolefiini, ristosilloitettu (PO-X)
Väri	Keltainen (YE)
Alhaisen lämpötilan testimenetelmä [Testimenetelmä]	4h/-55°C [ASTM D2671]
Elastisuus [Testimenetelmä]	300 % [ASTM D638]
Kutistamaton Ø (D)	12,0 mm
Kutistussuhde	3:1
Käyttölämpötila-alue - °C	-55 °C - +135 °C
Lämpöshokkitesti	4h/250°C
Lämpövanhenemistesti [Testimenetelmä]	168h/175°C [ASTM D638]
Maks. Ø kutistettuna (d)	4,0 mm
Min. kutistuslämpötila - °C	+90 °C
Ominaisvastus [Testimenetelmä]	10 ¹⁶ Ω cm [ASTM D257]
Pakkaus	54 m
Pakkaustyyppi	Kartonki
Pituusmuutos kutistettuna (%) [Testimenetelmä]	Maks. -15 % [ASTM D2671]
Seinämapaksuus (WT)	0,68 mm
Soveltuu lämpösiirtokirjoittimille	TT431, TT4030DS, TT4030
Spesifikaatiot	C22.2 no. 198.1-99, MIL-STD-202H Method 215K
Suosittelava värinauha	TTDTHOUT, TTRW, TT822OUT8
Tulostusmenetelmä	Lämpösiirto
Veden imeytyminen	0,20 %
Vetolujuuden testimenetelmä	ASTM D638

RoHS

