

Ficha técnica

Código do artigo:
553-31253

TCGT12-4BU



Grupo de produto	Marcadores termorretráteis, "Tubo contínuo", transferência térmica
Família de Produto	TCGT - Tubo de grau comercial 3:1
Material	Poliolefina reticulada (PO-X)
Cor	Azul (BU)
3 Teste de Baixa Temperatura [Método de teste]	4h/-55°C [ASTM D2671]
Absorção de água	0,20 %
Alongamento da Ruptura [Método de teste]	300 % [ASTM D638]
Conteúdo embalagem	54 m
Especificações	C22.2 no. 198.1-99, MIL-STD-202H Method 215K
Impressora de Transferência Térmica	TT431, TT4030DS, TT4030
Método de Impressão	impressão por transferência térmica
Método de teste da força de tensão	ASTM D638
Parede (WT)	0,68 mm
Quantidade por	caixa de cartão
Resistência Volumétrica [Método de teste]	10 ¹⁶ Ω cm [ASTM D257]
Taxa de Encolhimento	3:1
Temperatura de Trabalho	-55 °C a +135 °C
Temperatura Mín. de Retração - °C	+90 °C
Teste de Choque Térmico	4h/250°C
Teste de Envelhecimento Térmico [Método de teste]	168h/175°C [ASTM D638]
Tipo de Fita Recomendada	TTDTHOUT, TTRW, TT822OUT8
Variação Longitudinal após encolhimento	-15% máx. [ASTM D2671]
Ø d máx. Contraído	4,0 mm
Ø Mín. Fornecido	12,0 mm

