

## Ficha técnica

Código do artigo:  
553-32454

TCGT24-8RD



|                                                   |                                                                    |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Grupo de produto                                  | Marcadores termorretráteis, "Tubo contínuo", transferência térmica |
| Família de Produto                                | TCGT - Tubo de grau comercial 3:1                                  |
| Material                                          | Poliolefina reticulada (PO-X)                                      |
| Cor                                               | Vermelho (RD)                                                      |
| 3 Teste de Baixa Temperatura [Método de teste]    | 4h/-55°C [ASTM D2671]                                              |
| Absorção de água                                  | 0,20 %                                                             |
| Alongamento da Ruptura [Método de teste]          | 300 % [ASTM D638]                                                  |
| Conteúdo embalagem                                | 26 m                                                               |
| Especificações                                    | C22.2 no. 198.1-99, MIL-STD-202H Method 215K                       |
| Impressora de Transferência Térmica               | TT431, TT4030DS, TT4030                                            |
| Método de Impressão                               | impressão por transferência térmica                                |
| Método de teste da força de tensão                | ASTM D638                                                          |
| Parede (WT)                                       | 0,98 mm                                                            |
| Quantidade por                                    | caixa de cartão                                                    |
| Resistência Volumétrica [Método de teste]         | 10 <sup>16</sup> Ω cm [ASTM D257]                                  |
| Taxa de Encolhimento                              | 3:1                                                                |
| Temperatura de Trabalho                           | -55 °C a +135 °C                                                   |
| Temperatura Mín. de Retração - °C                 | +90 °C                                                             |
| Teste de Choque Térmico                           | 4h/250°C                                                           |
| Teste de Envelhecimento Térmico [Método de teste] | 168h/175°C [ASTM D638]                                             |
| Tipo de Fita Recomendada                          | TTDTHOUT, TTRW, TT822OUT8                                          |
| Variação Longitudinal após encolhimento           | -15% máx. [ASTM D2671]                                             |
| Ø d máx. Contraído                                | 8,0 mm                                                             |
| Ø Mín. Fornecido                                  | 24,0 mm                                                            |

