

Karta danych technicznych

Numer artykułu:
553-33950

TCGT39-13YE



Grupa produktów	Oznaczniki termokurczliwe w formie ciągłej rurki, termotransfer
Rodzina produktów	TCGT - 3:1 standardowe koszulki termokurczliwe
Materiał	Poliolefina usieciowana (PO-X)
Kolor	Żółty (YE)
Absorpcja wody	0,20 %
Certyfikaty/Dopuszczenia	C22.2 no. 198.1-99, MIL-STD-202H Method 215K
Drukarka termotransferowa	TT431, TT4030DS, TT4030
Grubość ścianki (WT)	1,08 mm
Ilość w	kartonie
Ilość w opak.	10 m
Metoda badania wytrzymałości na rozciąganie	ASTM D638
Metoda druku	druk termotransferowy
Min. temp. obkurczania w °C	+90°C
Rezystywność [metoda badania]	$10^{16} \Omega \text{ cm}$ [ASTM D257]
Skurcz wzdłużny % [metoda badania]	-15 % max. [ASTM D2671]
Stopień skurczu	3:1
Śr. dostarczana (D)	39,0 mm
Śr. po max. skurczu (d)	13,0 mm
Temperatura robocza w °C	-55°C do +135°C
Test starzenia termicznego [metoda badania]	168h/175°C [ASTM D638]
Test szoku termicznego	4h/250°C
Test w niskiej temperaturze [metoda badania]	4h/-55°C [ASTM D2671]
Wydłużenie przy zerwaniu [metoda badania]	300 % [ASTM D638]
Zalecany typ taśmy barwiącej	TTDTHOUT, TTRW, TT822OUT8

