

## Materiale datablad

Varenummer  
553-33953

TCGT39-13BU



|                                               |                                                  |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Produktgruppe</b>                          | Krympeslange til kabelmærkning, thermor transfer |
| <b>Produktsérie</b>                           | TCGT - 3:1 krympeslange                          |
| <b>Materiale</b>                              | Polyolefin, krydslinket (PO-X)                   |
| <b>Farve</b>                                  | Blå (BU)                                         |
| <b>Anbefalet farvebånd type</b>               | TTDTHOUT, TTRW, TT822OUT8                        |
| <b>Antal pr.</b>                              | karton                                           |
| <b>Diameter efter krymp (D)</b>               | 13,0 mm                                          |
| <b>Diameter før krymp (D)</b>                 | 39,0 mm                                          |
| <b>Driftstemperatur</b>                       | -55 °C til +135 °C                               |
| <b>Forlængelse ved brud [Testmetode]</b>      | 300 % [ASTM D638]                                |
| <b>Krympeforhold</b>                          | 3:1                                              |
| <b>Længdeændring efter krymp [Testmetode]</b> | -15 % maks. [ASTM D2671]                         |
| <b>Min. krympetemperatur</b>                  | +90 °C                                           |
| <b>Pakkeindhold</b>                           | 10 m                                             |
| <b>Printmetode</b>                            | Termisk                                          |
| <b>Specifikation</b>                          | C22.2 no. 198.1-99, MIL-STD-202H Method 215K     |
| <b>Testmetode trækstyrke</b>                  | ASTM D638                                        |
| <b>Testmetode ved lav temperatur</b>          | 4h/-55°C [ASTM D2671]                            |
| <b>Thermor transfer printer</b>               | TT431, TT4030DS, TT4030                          |
| <b>Vandoptagelse</b>                          | 0,20 %                                           |
| <b>Varmechok test</b>                         | 4h/250°C                                         |
| <b>Varmeældnings test [Testmetode]</b>        | 168h/175°C [ASTM D638]                           |
| <b>Volumen modstand [Testmetode]</b>          | 10 <sup>16</sup> Ω cm [ASTM D257]                |
| <b>Vægtykkelse (WT)</b>                       | 1,08 mm                                          |

RoHS

