

## Hoja de Datos Técnicos

Código de artículo:  
553-41254

**TULT12-4RD**



|                                                                    |                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Categoría de productos</b>                                      | Marcadores Termoretráctiles <<Tubo Continuo>>, Transferencia Térmica |
| <b>Familia de productos</b>                                        | TULT - 3:1 Para Sector Militar y Electrónico                         |
| <b>Material</b>                                                    | Poliolefina, cross linked (PO-X)                                     |
| <b>Color</b>                                                       | Rojo (RD)                                                            |
| <b>Absorción de Agua</b>                                           | 0,20 %                                                               |
| <b>Cambio Longitudinal (desp. contraer)<br/>[Método de ensayo]</b> | -15% max. [ASTM D2671]                                               |
| <b>Cantidad por</b>                                                | Caja de Cartón                                                       |
| <b>Certificación</b>                                               | ANSI/UL 224, C22.2 no. 198.1-99, MIL-STD-202H Method 215K            |
| <b>Cinta de Impresión Recomendada</b>                              | TTDTHOUT, TTRW, TT822OUT8                                            |
| <b>Contenido</b>                                                   | 54 m                                                                 |
| <b>Contr. Ø (d) max.</b>                                           | 4,0 mm                                                               |
| <b>Contracción</b>                                                 | 3:1                                                                  |
| <b>Elongación a la Rotura [Método de ensayo]</b>                   | 300 % [ASTM D638]                                                    |
| <b>Flamabilidad</b>                                                | UL224 VW1                                                            |
| <b>Impresora de Transferencia Térmica</b>                          | TT431, TT4030DS, TT4030                                              |
| <b>Método de Impresión</b>                                         | transferencia térmica                                                |
| <b>Método de prueba de resistencia a la tracción</b>               | ASTM D638                                                            |
| <b>Pared (WT)</b>                                                  | 0,68 mm                                                              |
| <b>Prueba de envejecimiento por calor<br/>[Método de ensayo]</b>   | 168h/175°C [ASTM D638]                                               |
| <b>Temp. Mín. Contracción - °C</b>                                 | +90 °C                                                               |
| <b>Temp. Trabajo - °C</b>                                          | -55 °C a +135 °C                                                     |
| <b>Test a Baja Temperatura [Método de ensayo]</b>                  | 4h/-55°C [ASTM D2671]                                                |
| <b>Test Choque Térmico</b>                                         | 4h/250°C                                                             |
| <b>UL-File Número</b>                                              | E143529                                                              |
| <b>Volumen Resistivo [Método de ensayo]</b>                        | 10 <sup>16</sup> Ω cm [ASTM D257]                                    |
| <b>Ø Sumin. (D)</b>                                                | 12,0 mm                                                              |

RoHS



