

Karta danych technicznych

Numer artykułu:
553-50090

HST4.8-1.6WH



Grupa produktów	Oznaczniki termokurczliwe w formie drabinkowej do druku termotransferowego
Rodzina produktów	ShrinkTrak
Materiał	Poliolefina usieciowana (PO-X)
Kolor	Biały (WH)
Certyfikaty/Dopuszczenia	SAE - AMS - DTL-23053/5 Class 1 and 3, SAE - AS81531, UL 224 125 °C 600V VW-1
Drukarka termotransferowa	TT431, TT4030
Grubość ścianki (WT)	0,66 mm
Ilość w	szpuli
Ilość w opak.	2500 szt.
Klasa palności	UL 224 VW1
Metoda druku	druk termotransferowy
Min. temp. obkurczania w °C	+90°C
Stopień skurczu	3:1
Śr. dostarczana (D)	6,0 mm
Śr. po max. skurczu (d)	2,2 mm
Temperatura robocza w °C	-55°C do +135°C
Wytrzymałość dielektryczna	19,7 kV/mm
Zalecany typ taśmy barwiącej	TTDTHOUT, TTDTHOUTSM, TT822OUT, TT822OUTSM

RoHS

SAE®