


Ficha técnica

Código do artigo: 553-60007 TLFX254DS-1x50WH



|                                                   |                                                                    |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Grupo de produto                                  | Marcadores termorretráteis "formato escada", transferência térmica |
| Família de Produto                                | TLFX DS - 2:1 Risco de Incêndio Limitado (LFH)                     |
| Material                                          | Poliolefina reticulada (PO-X)                                      |
| Cor                                               | Branco (WH)                                                        |
|                                                   |                                                                    |
| 3 Teste de Baixa Temperatura [Método de teste]    | 4h/-40°C [ASTM D2671]                                              |
| Absorção de água                                  | 0,15 %                                                             |
| Alongamento da Ruptura [Método de teste]          | 200 % [ASTM D2671]                                                 |
| Conteúdo embalagem                                | 1000 Peças                                                         |
| Especificações                                    | ASTM 1354, ASTM E 162, ASTM E 662, EN 45545-2, NFPA 130 compliant  |
| Força de Tensão [Método de teste]                 | 11 MPa [ASTM D2671]                                                |
| Impressora de Transferência Térmica               | TT431, TT4030DS, TT4030                                            |
| Índice de Oxigênio                                | 34,9 % [ISO 4589]                                                  |
| Índice de toxicidade [Método de teste]            | 0,03 (CITg) [EN 17084]                                             |
| Método de Impressão                               | impressão por transferência térmica                                |
| Parede (WT)                                       | 0,925 mm                                                           |
| Quantidade por                                    | pack                                                               |
| Resistência Volumétrica [Método de teste]         | 10 <sup>14</sup> Ω cm [ASTM D257]                                  |
| Rigidez Dielétrica [Método de teste]              | 20 kV/mm [ASTM D2671]                                              |
| Taxa de Encolhimento                              | 2:1                                                                |
| Temperatura de Trabalho                           | -55 °C a +105 °C                                                   |
| Temperatura Mín. de Retração - °C                 | +100 °C                                                            |
| Teste de Choque Térmico                           | 4h/175°                                                            |
| Teste de Envelhecimento Térmico [Método de teste] | 168h/150°C [ASTM D638]                                             |
| Tipo de Fita Recomendada                          | TTDTHOUT                                                           |
| Variação Longitudinal após encolhimento           | -5% máx. [UL 224]                                                  |
| Vida Útil                                         | 24 meses                                                           |

Ø d máx. Contraído 12,7 mm

Ø Mín. Fornecido 25,4 mm

HF ✓

LFH ✓

RoHS ✓

EN 45545-2

ASTM

NFPA 130