


技术数据表

产品编号
553-60020

TLFX24DS-2x25WH



产品名称	可收缩标识, “阶梯式”, 热转印
产品分类	TLFX - 2:1 满足轨道行业火灾危险等级要求
材料	聚烯烃, 交联 (PO-X)
颜色	白色
包装数量	10000 个
壁厚 WT	0.515 mm
打印方式	热转印
低温试验 [试验方法]	4h/-40°C [ASTM D2671]
电阻率 [试验方法]	10 ¹⁴ Ω cm [ASTM D257]
毒性指数 [试验方法]	0.03 (ClTg) [EN 17084]
断裂延伸率 [试验方法]	200 % [ASTM D2671]
工作温度	-55°C 至 +105°C
规格	ASTM 1354, ASTM E 162, ASTM E 662, EN 45545-2, NFPA 130 compliant
介电强度 [试验方法]	20 kV/mm [ASTM D2671]
抗拉强度 [试验方法]	11 MPa [ASTM D2671]
热冲击试验	4h/175°
热老化试验 [试验方法]	168h/150°C [ASTM D638]
热转印打印机	TT431, TT4030DS, TT4030
收缩比	2:1
收缩后长度变化	最大 -5% [UL 224]
收缩前直径 D	2.4 mm
推荐色带型号	TTDTHOUT
完全收缩后直径 d	1.2 mm
吸水率	0.15 %
氧指数 [试验方法]	34.9 % [ISO 4589]
贮藏寿命	24 个月
最低收缩温度	+100 °C
最小包装单位	包

HF

LFH

RoHS

EN 45545-2

ASTM

NFPA 130