


Karta danych technicznych

Numer artykułu:
553-70111

TDRT12DS-2X25YE



Grupa produktów	Oznaczniki termokurczliwe w formie drabinki, termotransfer
Rodzina produktów	TDRT DS - 2:1 do przemysłu kolejowego, odporne na działanie oleju napędowego
Materiał	Poliolefina usieciowana (PO-X)
Kolor	Żółty (YE)
Czas składowania	5 lat
Grubość ścianki (WT)	0,60 mm
Ilość w	kartonie
Ilość w opak.	3000 szt.
Metoda druku	druk termotransferowy
Min. temp. obkurczania w °C	+120°C
Skurcz wzdłużny	-10 % max.
Stopień skurczu	2:1
Śr. dostarczana (D)	13,50 mm
Temperatura robocza w °C	-55°C do +135°C
Test szoku termicznego	4h/250°C
Warunki przechowywania	50 % wilgotności względnej., Zaleca się przechowywanie w oryginalnym opakowaniu., Należy unikać przechowywania w warunkach takich jak wysoka wilgotność, ciepło i zimno.
Współczynnik tlenowy	26,3 %
Wydłużenie przy zerwaniu [metoda badania]	200 % [ASTM D2671]
Wytrzymałość dielektryczna [metoda badania]	19,7 kV/mm [ASTM D2671]
Wytrzymałość na rozciąganie [metoda badania]	13,8 MPA [ASTM D2671]
Zalecany typ taśmy barwiącej	TTDTHOUT
Śr. po max. skurczu (d)	6,35 mm

LFH✓

RoHS✓