


Tekninen datalehti

Nimikenumero
553-71000

TULT2.4-0.8DS-1x50WH



Tuoteryhmä	Merkintäkutistemuoviletkut lämpösiirtokirjoittimelle, esileikattu rakenne
Tuoteperhe	TULT DS - kutistussuhde 3:1, puolustusvälineteollisuus
Materiaali	Polyolefiini, ristosilloitettu (PO-X)
Väri	Valkoinen (WH)
Alhaisen lämpötilan testimenetelmä [Testimenetelmä]	4h/-55°C [ASTM D2671]
Elastisuus [Testimenetelmä]	300 % [ASTM D638]
Kutistamaton Ø (D)	2,4 mm
Kutistussuhde	3:1
Käyttölämpötila-alue - °C	-55 °C - +135 °C
Lämpöshokkitesti	4h/250°C
Lämpövanhenemistesti [Testimenetelmä]	168h/175°C [ASTM D638]
Läpilyöntilujuus [Testimenetelmä]	20 kV/mm [ASTM D2671]
Maks. Ø kutistettuna (d)	0,8 mm
Materiaalin paloluokka	UL224 VW-1
Min. kutistuslämpötila - °C	+90 °C
Ominaisvastus [Testimenetelmä]	10 ¹⁶ Ω cm [ASTM D257]
Pakkaus	1000 kpl
Pakkaustyyppi	Kartonki
Pituusmuutos kutistettuna (%) [Testimenetelmä]	Maks. -15 % [ASTM D2671]
Seinämapaksuus (WT)	0,53 mm
Soveltuu lämpösiirtokirjoittimille	TT431, TT4030DS, TT4030
Spesifikaatiot	ANSI/UL 224, MIL-STD-202H Method 215K
Suosittelava värinauha	TTDTHOUT
Tulostusmenetelmä	Lämpösiirto
UL filenr.	E143529
Varastointiaika	24 kuukautta

Veden imeytyminen	0,20 %
Vetolujuuden testimenetelmä	ASTM D638

