


Materiale datablad

Varenummer
553-71001

TULT2.4-0.8DS-1x50YE



Produktgruppe	Varmekrymplabels - stigeform, thermor transfer
Produktserie	TULT DS - 3:1, Militær og Elektronik
Materiale	Polyolefin, krydslinket (PO-X)
Farve	Gul (YE)
Anbefalet farvebånd type	TTDTHOUT
Antal pr.	karton
Dialektisk styrke [Testmetode]	20 kV/mm [ASTM D2671]
Diameter efter krymp (D)	0,8 mm
Diameter før krymp (D)	2,4 mm
Driftstemperatur	-55 °C til +135 °C
Flammehæmmende egenskab	Iht. UL224 VW1
Forlængelse ved brud [Testmetode]	300 % [ASTM D638]
Holdbarhed	24 måneder
Krympeforhold	3:1
Længdeændring efter krymp [Testmetode]	-15 % maks. [ASTM D2671]
Min. krympetemperatur	+90 °C
Opbevaringsbetingelser	50% relativ luftfugtighed, Opbevaring i den originale emballage anbefales, Undgå venligst oplagring under påvirkninger såsom høj luftfugtighed, varme og kulde
Pakkeindhold	1000 Stk.
Printmetode	Termisk
Specifikation	ANSI/UL 224, MIL-STD-202H Method 215K
Testmetode trækstyrke	ASTM D638
Testmetode ved lav temperatur	4h/-55°C [ASTM D2671]
Thermor transfer printer	TT431, TT4030DS, TT4030
UL fil nummer	E143529
Vandoptagelse	0,20 %
Varmechok test	4h/250°C
Varmeældnings test [Testmetode]	168h/175°C [ASTM D638]

Volumen modstand [Testmetode]	$10^{16} \Omega \text{ cm}$ [ASTM D257]
Vægttykkelse (WT)	0,53 mm

