


Tekninen datalehti

Nimikenumero
553-71009

TULT3-1DS-2x25YE



Tuoteryhmä	Merkintäkutistemuoviletkut lämpösiirtokirjoittimelle, esileikattu rakenne
Tuoteperhe	TULT DS - kutistussuhde 3:1, puolustusvälineteollisuus
Materiaali	Polyolefiini, ristikuitoitettu (PO-X)
Väri	Keltainen (YE)
Alhaisen lämpötilan testimenetelmä [Testimenetelmä]	4h/-55°C [ASTM D2671]
Elastisuus [Testimenetelmä]	300 % [ASTM D638]
Kutistamaton Ø (D)	3,0 mm
Kutistussuhde	3:1
Käyttölämpötila-alue - °C	-55 °C - +135 °C
Lämpöshokkitesti	4h/250°C
Lämpövanhenemistesti [Testimenetelmä]	168h/175°C [ASTM D638]
Läpilyöntilujuus [Testimenetelmä]	20 kV/mm [ASTM D2671]
Maks. Ø kutistettuna (d)	1,0 mm
Materiaalin paloluokka	UL224 VW-1
Min. kutistuslämpötila - °C	+90 °C
Ominaisvastus [Testimenetelmä]	10 ¹⁶ Ω cm [ASTM D257]
Pakkaus	2000 kpl
Pakkaustyyppi	Kartonki
Pituusmuutos kutistettuna (%) [Testimenetelmä]	Maks. -15 % [ASTM D2671]
Seinämäpaksuus (WT)	0,56 mm
Soveltuu lämpösiirtokirjoittimille	TT431, TT4030DS, TT4030
Spesifikaatiot	ANSI/UL 224, MIL-STD-202H Method 215K
Suosittelava värinauha	TTDTHOUT
Tulostusmenetelmä	Lämpösiirto
UL filenr.	E143529
Varastointiaika	24 kuukautta

Veden imeytyminen	0,20 %
Vetolujuuden testimenetelmä	ASTM D638

