


Karta danych technicznych

Numer artykułu:
553-71017

TULT4.8-1.6DS-3x16YE



Grupa produktów	Oznaczniki termokurczliwe w formie drabinki, termotransfer
Rodzina produktów	TULT DS - 3:1 do przemysłu zbrojeniowego i elektronicznego
Materiał	Poliolefina usieciowana (PO-X)
Kolor	Żółty (YE)
Absorpcja wody	0,20 %
Certyfikaty/Dopuszczenia	C22.2 no. 198.1-99, MIL-STD-202H Method 215K
Czas składowania	24 miesiące
Drukarka termotransferowa	TT431, TT4030DS, TT4030
Grubość ścianki (WT)	0,56 mm
Ilość w	kartonie
Ilość w opak.	3000 szt.
Klasa palności	UL 224 VW1
Metoda badania wytrzymałości na rozciąganie	ASTM D638
Metoda druku	druk termotransferowy
Min. temp. obkurczania w °C	+90°C
Rezystywność [metoda badania]	10 ¹⁶ Ω cm [ASTM D257]
Skurcz wzdłużny % [metoda badania]	-15 % max. [ASTM D2671]
Stopień skurczu	3:1
Śr. dostarczana (D)	4,8 mm
Śr. po max. skurczu (d)	1,6 mm
Temperatura robocza w °C	-55°C do +135°C
Test starzenia termicznego [metoda badania]	168h/175°C [ASTM D638]
Test szoku termicznego	4h/250°C
Test w niskiej temperaturze [metoda badania]	4h/-55°C [ASTM D2671]
Warunki przechowywania	50 % wilgotności względnej., Zaleca się przechowywanie w oryginalnym opakowaniu., Należy unikać przechowywania w warunkach takich jak wysoka wilgotność, ciepło i zimno.
Wydłużenie przy zerwaniu [metoda badania]	300 % [ASTM D638]

Wytrzymałość dielektryczna [metoda badania]	20 kV/mm [ASTM D2671]
---	-----------------------

Zalecany typ taśmy barwiącej	TTDTHOUT
------------------------------	----------

