

## Karta danych technicznych

Numer artykułu:  
553-71034

TULT12-4DS-3x16WH



|                                                         |                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Grupa produktów</b>                                  | Oznaczniki termokurczliwe w formie drabinki, termotransfer                                                                                                               |
| <b>Rodzina produktów</b>                                | TULT DS - 3:1 do przemysłu zbrojeniowego i elektronicznego                                                                                                               |
| <b>Materiał</b>                                         | Poliolefina usieciowana (PO-X)                                                                                                                                           |
| <b>Kolor</b>                                            | Biały (WH)                                                                                                                                                               |
| <b>Absorpcja wody</b>                                   | 0,20 %                                                                                                                                                                   |
| <b>Certyfikaty/Dopuszczenia</b>                         | C22.2 no. 198.1-99, MIL-STD-202H Method 215K                                                                                                                             |
| <b>Czas składowania</b>                                 | 24 miesiące                                                                                                                                                              |
| <b>Drukarka termotransferowa</b>                        | TT431, TT4030DS, TT4030                                                                                                                                                  |
| <b>Grubość ścianki (WT)</b>                             | 0,68 mm                                                                                                                                                                  |
| <b>Ilość w</b>                                          | kartonie                                                                                                                                                                 |
| <b>Ilość w opak.</b>                                    | 1500 szt.                                                                                                                                                                |
| <b>Klasa palności</b>                                   | UL 224 VW1                                                                                                                                                               |
| <b>Metoda badania wytrzymałości na rozciąganie</b>      | ASTM D638                                                                                                                                                                |
| <b>Metoda druku</b>                                     | druk termotransferowy                                                                                                                                                    |
| <b>Min. temp. obkurczania w °C</b>                      | +90°C                                                                                                                                                                    |
| <b>Rezystywność [metoda badania]</b>                    | 10 <sup>16</sup> Ω cm [ASTM D257]                                                                                                                                        |
| <b>Skurcz wzdłużny % [metoda badania]</b>               | -15 % max. [ASTM D2671]                                                                                                                                                  |
| <b>Stopień skurczu</b>                                  | 3:1                                                                                                                                                                      |
| <b>Śr. dostarczana (D)</b>                              | 12,0 mm                                                                                                                                                                  |
| <b>Śr. po max. skurczu (d)</b>                          | 4,0 mm                                                                                                                                                                   |
| <b>Temperatura robocza w °C</b>                         | -55°C do +135°C                                                                                                                                                          |
| <b>Test starzenia termicznego [metoda badania]</b>      | 168h/175°C [ASTM D638]                                                                                                                                                   |
| <b>Test szoku termicznego</b>                           | 4h/250°C                                                                                                                                                                 |
| <b>Test w niskiej temperaturze [metoda badania]</b>     | 4h/-55°C [ASTM D2671]                                                                                                                                                    |
| <b>Warunki przechowywania</b>                           | 50 % wilgotności względnej., Zaleca się przechowywanie w oryginalnym opakowaniu., Należy unikać przechowywania w warunkach takich jak wysoka wilgotność, ciepło i zimno. |
| <b>Wydłużenie przy zerwaniu (min.) [metoda badania]</b> | 300 % [ASTM D638]                                                                                                                                                        |

|                                             |                       |
|---------------------------------------------|-----------------------|
| Wytrzymałość dielektryczna [metoda badania] | 20 kV/mm [ASTM D2671] |
|---------------------------------------------|-----------------------|

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Zalecany typ taśmy barwiącej | TTDTHOUT |
|------------------------------|----------|

