

Fiche technique

Numéro d'article :
553-71036

TULT18-6DS-1x50WH



Famille de produits	Gaines thermorétractables en échelle - transfert thermique
Nom du produit	TULT DS - 3:1 militaire et électronique en échelle
Matière	Polyoléfine réticulée (PO-X)
Couleur	Blanc (WH)
Absorption d'eau	0,20 %
Allongement à la rupture (min.) [Méthode de test]	300 % [ASTM D638]
Contenu	500 pcs
Durée de stockage	24 mois
Epais. paroi (WT)	0,90 mm
Essai à basse température [Méthode de test]	4h/-55°C [ASTM D2671]
Homologation(s)	ANSI/UL 224, C22.2 no. 198.1-99, MIL-STD-202H Method 215K
Imprimante Transfert Thermique	TT431, TT4030DS, TT4030
Méthode d'essai de résistance à la traction	ASTM D638
Méthode d'impression	transfert thermique
N° de dossier UL	E143529
Qté par	carton
Rapport de rétreint	3:1
Résistance de contact [Méthode de test]	$10^{16} \Omega \text{ cm}$ [ASTM D257]
Rigidité diélectrique [Méthode de test]	20 kV/mm [ASTM D2671]
Temp. min. de rétreint °C	+90 °C
Températures d'utilisation °C	De -55 °C à +135 °C
Tenue au feu	UL224 VW1
Test de choc thermique	4h/250°C
Test de vieillissement thermique [Méthode de test]	168h/175°C [ASTM D638]
Type(s) de ruban(s) recommandé(s)	TTDTHOUT
Variation longitudinale	-15% max. [ASTM D2671]

Ø expansé (D) min.	18,0 mm
--------------------	---------

Ø max. après rétreint (d)	6,0 mm
---------------------------	--------

RoHS 

