


## Technische datasheet

Artikel Nummer  
553-71036

TULT18-6DS-1x50WH



|                                                |                                                            |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Productgroep</b>                            | Bedrukbare krimpkous, ladderformaat, thermotransferprinter |
| <b>Productfamilie</b>                          | TULT DS - 3:1 defensie en elektronica in ladderformaat     |
| <b>Materiaal</b>                               | Polyolefine vernet (PO-X)                                  |
| <b>Kleur</b>                                   | wit (WH)                                                   |
| <b>Aanbevolen tonerband</b>                    | TTDTHOUT                                                   |
| <b>Brandbaarheid</b>                           | UL224 VW1                                                  |
| <b>Breekspanning [Testmethode]</b>             | 300 % [ASTM D638]                                          |
| <b>Certificering</b>                           | ANSI/UL 224, MIL-STD-202H Method 215K                      |
| <b>Diëlektrische sterkte [Testmethode]</b>     | 20 kV/mm [ASTM D2671]                                      |
| <b>Gebruikstemperatuur - °C</b>                | -55 °C tot +135 °C                                         |
| <b>Hitteschoktest</b>                          | 4h/250°C                                                   |
| <b>Hitteverouderingstest [Testmethode]</b>     | 168h/175°C [ASTM D638]                                     |
| <b>Hoeveelheid per</b>                         | karton                                                     |
| <b>Houdbaarheid</b>                            | 24 maanden                                                 |
| <b>Inhoud</b>                                  | 500 st.                                                    |
| <b>Krimpverhouding</b>                         | 3:1                                                        |
| <b>Lengtekrimp</b>                             | -15 % max. [ASTM D2671]                                    |
| <b>Maat bij uitlevering Ø D</b>                | 18,0 mm                                                    |
| <b>Minimale krimptemperatuur - °C</b>          | +90 °C                                                     |
| <b>Na vrije krimp Ø d</b>                      | 6,0 mm                                                     |
| <b>Printmethode</b>                            | thermotransfer                                             |
| <b>Test bij lage temperatuur [Testmethode]</b> | 4h/-55°C [ASTM D2671]                                      |
| <b>Thermotransfer printer</b>                  | TT431, TT4030DS, TT4030                                    |
| <b>Treksterkte testmethode</b>                 | ASTM D638                                                  |
| <b>UL-File nummer</b>                          | E143529                                                    |
| <b>Volumeweerstand [Testmethode]</b>           | 10 <sup>16</sup> Ω cm [ASTM D257]                          |
| <b>Wanddikte (WT)</b>                          | 0,90 mm                                                    |
| <b>Waterabsorptie</b>                          | 0,20 %                                                     |

RoHS

MIL C US

