


## Materiale datablad

Varenummer  
553-71042

TULT24-8DS-1x50WH



|                                        |                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktgruppe                          | Varmekrymplabels - stigeform, thermor transfer                                                                                                                 |
| Produktsérie                           | TULT DS - 3:1, Militær og Elektronik                                                                                                                           |
| Materiale                              | Polyolefin, krydslinket (PO-X)                                                                                                                                 |
| Farve                                  | Hvid (WH)                                                                                                                                                      |
| Anbefalet farvebånd type               | TTDTHOUT                                                                                                                                                       |
| Antal pr.                              | karton                                                                                                                                                         |
| Dialektisk styrke [Testmetode]         | 20 kV/mm [ASTM D2671]                                                                                                                                          |
| Diameter efter krymp (D)               | 8,0 mm                                                                                                                                                         |
| Diameter før krymp (D)                 | 24,0 mm                                                                                                                                                        |
| Driftstemperatur                       | -55 °C til +135 °C                                                                                                                                             |
| Flammehæmmende egenskab                | Iht. UL224 VW1                                                                                                                                                 |
| Forlængelse ved brud [Testmetode]      | 300 % [ASTM D638]                                                                                                                                              |
| Holdbarhed                             | 24 måneder                                                                                                                                                     |
| Krympeforhold                          | 3:1                                                                                                                                                            |
| Længdeændring efter krymp [Testmetode] | -15 % maks. [ASTM D2671]                                                                                                                                       |
| Min. krympetemperatur                  | +90 °C                                                                                                                                                         |
| Opbevaringsbetingelser                 | 50% relativ luftfugtighed, Opbevaring i den originale emballage anbefales, Undgå venligst oplagring under påvirkninger såsom høj luftfugtighed, varme og kulde |
| Pakkeindhold                           | 250 Stk.                                                                                                                                                       |
| Printmetode                            | Termisk                                                                                                                                                        |
| Specifikation                          | ANSI/UL 224, MIL-STD-202H Method 215K                                                                                                                          |
| Testmetode trækstyrke                  | ASTM D638                                                                                                                                                      |
| Testmetode ved lav temperatur          | 4h/-55°C [ASTM D2671]                                                                                                                                          |
| Thermor transfer printer               | TT431, TT4030DS, TT4030                                                                                                                                        |
| UL fil nummer                          | E143529                                                                                                                                                        |
| Vandoptagelse                          | 0,20 %                                                                                                                                                         |
| Varmechok test                         | 4h/250°C                                                                                                                                                       |
| Varmeældnings test [Testmetode]        | 168h/175°C [ASTM D638]                                                                                                                                         |

|                               |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Volumen modstand [Testmetode] | 10 <sup>16</sup> Ω cm [ASTM D257] |
|-------------------------------|-----------------------------------|

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Vægttykkelse (WT) | 1,08 mm |
|-------------------|---------|

