


Ficha técnica

Código do artigo: 553-72528 THTT127DS-1X50BK



|                                                   |                                                                      |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Grupo de produto                                  | Marcadores termorretráteis "formato escada", transferência térmica   |
| Família de Produto                                | THTT DS - 2:1 para aeroespacial de alta temperatura "Formato Escada" |
| Material                                          | Fluoreto de polivinilideno reticulado (PVDFX)                        |
| Cor                                               | Preto (BK)                                                           |
|                                                   |                                                                      |
| 3 Teste de Baixa Temperatura [Método de teste]    | 4h/-55°C [ASTM D2671]                                                |
| Absorção de água                                  | 0,50 %                                                               |
| Alongamento da Ruptura [Método de teste]          | 300 % [ASTM D638]                                                    |
| Conteúdo embalagem                                | 500 Peças                                                            |
| Especificações                                    | MIL-STD-202G Method 215K, SAE - AS81531                              |
| Força de Tensão [Método de teste]                 | 31 MPa [ASTM D638]                                                   |
| Impressora de Transferência Térmica               | TT431, TT4030DS, TT4030                                              |
| Método de Impressão                               | impressão por transferência térmica                                  |
| Parede (WT)                                       | 0,33 mm                                                              |
| Quantidade por                                    | caixa de cartão                                                      |
| Resistência Volumétrica [Método de teste]         | 10 <sup>12</sup> Ω cm [ASTM D876]                                    |
| Rigidez Dielétrica [Método de teste]              | 20 kV/mm [ASTM D2671]                                                |
| Taxa de Encolhimento                              | 2:1                                                                  |
| Temperatura de Trabalho                           | -55 °C a +225 °C                                                     |
| Temperatura Mín. de Retração - °C                 | +120 °C                                                              |
| Teste de Choque Térmico                           | 4h/275°C                                                             |
| Teste de Envelhecimento Térmico [Método de teste] | 168h/225°C [ASTM D638]                                               |
| Tipo de Fita Recomendada                          | TTRHT                                                                |
| Variação Longitudinal após encolhimento           | -10% máx. [UL 224]                                                   |
| Vida Útil                                         | 24 meses                                                             |

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Ø d máx. Contraído | 6,4 mm  |
| Ø Mín. Fornecido   | 12,7 mm |

