Hoja de Datos Técnicos

Código de artículo:
594-11041 TAG26LA4



Categoría de productos	Etiquetas laminadas, Impresión Láser
Familia de productos	Helatag 1104 (Blanco-Transparente)
Material	Tipo 1104, Poliéster, Blanco-Transparente, Laminado (1104)
Color	Blanco (WH), Transparente (CL)

Adhesión inicial [Método de ensayo]	280 g/cm² [ASTM D2979]
Adhesivo	Acrílico
Adhesivo (Si/No)	Si
Alt. (H)	9,50 mm
Alt. (H2)	19,05 mm
Ancho (W)	12,70 mm
Ancho de Línea (WL)	210,00 mm
Apli. Ø max.	3,00 mm
Apli. Ø min.	1,50 mm
Cantidad por	Pack
Condiciones de almacenaje	50% de humedad relativa., Se recomienda el almacenamiento en el embalaje original., Evite el almacenamiento en condiciones de alta humedad, calor y frío.
Contenido	5000 Pzas
Durabilidad del Material	2 años en ambientes exteriores (climas centroeuropeos)
Espesor de Lámina (TF) [Método de ensayo]	25 µm [ASTM D3652]
Etiquetas por Fila	15 Pzas
Etiquetas por Hoja	180 Pzas
Flamabilidad	UL94 V0
Fuerza de Adhesión	Acero Inoxidable: 440-465 N/m (FTM 1), Acrilatos: 550-595 N/m (FTM 1), Vidrio: 410-445 N/m (FTM 1)
Fuerza de Pelado [Método de ensayo]	100 h [FINAT FTM 8]
Método de Aplicación	La funcionalidad y la durabilidad de las etiquetas pueden verse afectadas negativamente si se procesan o aplican incorrectamente. Todas las superficies a pegar deben estar limpias, secas y libres de polvo y grasa. Evite tocar la superficie adhesiva de la etiqueta, ya que esto podría perjudicar el rendimiento de la aplicación.
Método de Impresión	láser
Propiedades Químicas del Material	Excelente resistencia al alcohol, gasolina, disolventes de limpieza, butanol y ácidos de baterías.

created on 24. May 2025, 3:48 am

Temp. Curado	desde +10 °C
Temp. Trabajo - °C	-40 °C a +150 °C
Tensib.Adhes. (TA)	21,5 µm
UL-File Número	MH61377

Nos reservamos el derecho a realizar cambios técnicos y/o por errores. Corresponde al cliente comprobar la idoneidad para una aplicación específica mediante pruebas.