


Fiche technique

Numéro d'article :
594-13876

TAG138LA4



Famille de produits	Étiquettes auto-protégées, impression laser
Nom du produit	Matériau 1105 (Blanc-Transparent)
Matière	Type 1105, Polyester, blanc transparent, auto-protégé (1105)
Couleur	Blanc (WH), Transparent (CL)
Attachement initial [Méthode de test]	280 g/cm ² [ASTM D2979-71]
Auto-adhésif (oui/non)	Oui
Contenu	500 pcs
Epais. adhésif (TA) nom.	22,5 µm
Epais. du film [Méthode de test]	50 µm [TAPPI 411]
Étiquettes de front	5 pcs
Étiquettes par feuille	15 pcs
Force adhésive	Stainless steel: 440-460 N/m (FTM 1), Acrylates: 560-580 N/m (FTM 1), Glass: 418-436 N/m (FTM 1)
Haut. (H)	19,05 mm
Haut. (H2)	93,13 mm
Larg. (W)	38,10 mm
Larg. (WL)	210,00 mm
Méthode d'impression	impression laser
Méthode d'impression (alternative)	impression par faisceau laser
Mise en place	La fonctionnalité et la durabilité des étiquettes peuvent être affectées négativement si elles sont mal utilisées ou mal appliquées. Toutes les surfaces à coller doivent être propres, sèches et exemptes de poussière et de graisse. Évitez de toucher la surface adhésive de l'étiquette, car cela pourrait altérer les performances de la mise en oeuvre.
Propriétés chimiques du matériau	Excellente résistance aux alcools, à l'essence, aux solvants, au butanol, aux solvants, aux produits de nettoyage et à l'acide de batterie.
Qté par	pack
Résistance à l'arrachage [Méthode de test]	100 h [FINAT FTM 8]
Résistance du matériau	2 ans en exposition extérieure (climat d'Europe centrale)
Temp. de polymérisation	A partir de +2 °C
Températures d'utilisation °C	De -40 °C à +150 °C

Ø max. du toron	23,60 mm
Ø min. du toron	11,80 mm
Adhésif	Acrylique

HF ✓

RoHS ✓