


Karta danych technicznych

Numer artykułu:
596-01211

TAG16-06TE



Grupa produktów	Etykiety do oznaczania paneli sterowniczych, termotransfer
Rodzina produktów	Helatag 1211
Materiał	Typ 1211, Winył, żółty błyszczący (1211)
Kolor	Żółty błyszczący (GSYE)
Drukarka termotransferowa	TT431, TT4030
Grubość folii [metoda badania]	84 µm [ISO 534]
Ilość etykiet w rzędzie	5 szt.
Ilość w	szpuli
Klej	Akrylan
Metoda druku	druk termotransferowy
Metoda montażu	Niewłaściwa obróbka lub aplikacja może mieć negatywny wpływ na funkcjonalność i trwałość etykiet. Wszystkie powierzchnie klejone muszą być czyste, suche oraz wolne od kurzu i tłuszczu. Należy unikać dotykania powierzchni klejonej etykiety, ponieważ może to pogorszyć trwałość aplikacji.
Odporność materiału	2 lata przy pracy na zewnątrz (klimat środkowoeuropejski)
Przyczepność początkowa [metoda badania]	11 N/10 mm [FINAT FTM 9]
Szerokość (W)	16,50 mm
Szerokość taśmy (WL)	101,60 mm
Temperatura robocza w °C	-20°C do +80°C
Temperatura składowania	+21°C
Temperatura utwardzania	od +5°C
Warunki przechowywania	50 % wilgotności względnej. Zaleca się przechowywanie w oryginalnym opakowaniu. Należy unikać przechowywania w warunkach takich jak wysoka wilgotność, ciepło i zimno.
Właściwości chemiczne materiału	Odporność na działanie wody, alkoholi, większości olejów, środków smarnych, paliw, rozpuszczalników alifatycznych, słabych kwasów, soli i zasad.
Właściwości mechaniczne materiału	Trwały klej przeznaczony do powierzchni trudnych.
Wysokość (H)	6,00 mm

Wytrzymałość na odrywanie [metoda badania]	250 N/m [FINAT FTM 2]
--	-----------------------

Zalecany typ taśmy barwiącej	TT822OUT
------------------------------	----------

Ilość w opak.	20000 szt.
---------------	------------

RoHS 