


Technische datasheet

Artikel Nummer
596-01320

TAG1TD2



Productgroep	Zelflaminerende labels, bedrukken met thermotransferprinter
Productfamilie	Materiaal 320 (wit-transparant) voor hoge temperaturen
Materiaal	Type 323, Polyvinylfluoride, wit/geel-transparant 323)
Kleur	wit (WH), transparant (CL)
Aanbevolen tonerband	TT932DOUT
Afschuifsterkte [Testmethode]	100 h [ASTM D3654]
Brandbaarheid	UL94 V0
Breedte (W)	48,20 mm
Breedte drager (WL)	101,60 mm
Bundel diameter Ø max.	18,20 mm
Bundel diameter Ø min.	8,50 mm
Chemische materiaaleigenschappen	Uitstekend bestand tegen water, UV-straling, weersinvloeden en op petroleum gebaseerde oplosmiddelen
Foliedikte [Testmethode]	25 µm [ASTM D3652-83]
Gebruikstemperatuur - °C	-40 °C tot +140 °C
Hechtsterkte	Stainless steel: 290-330 N/m (ASTM D903), Acrylates: 440-470 N/m (ASTM D903), Polypropylene: 75-110 N/m (ASTM D903), Glass: 320-350 N/m (ASTM D903)
Hoeveelheid per	st.
Hoogte (H)	19,05 mm
Hoogte (H2)	79,20 mm
Inhoud	1000 st.
Initiële kleefkracht [Testmethode]	400 g/cm ² [ASTM D2979-71]
Labels per rij	2 st.
Lijm	Acryl
Materiaal duurzaamheid	5 jaar bij externe veroudering (Midden-Europees klimaat), zo goed als onbeperkt bij binnentoepassing.
Mechanische materiaaleigenschappen	permanente lijm, zeer krasbestendig
Printmethode	thermotransfer
Printmethode (alternatief)	Laser beam
Thermotransfer printer	TT431, TT4030

UV-bestendig ja/nee	ja
Verwerking	De functionaliteit en duurzaamheid van de labels kan negatief worden beïnvloed als ze verkeerd worden verwerkt of aangebracht. Alle te verlijmen oppervlakken moeten schoon, droog en vrij van stof en vet zijn. Raak het kleefoppervlak van het label niet aan, omdat dit de applicatieprestaties kan aantasten.
Verwerkingstemperatuur	vanaf +10 °C

