


Materiale datablad

Varenummer
596-01896

TAG1TD2



Produktgruppe	Selvaminerende labels, termor transfer
Produktsérie	Helatag 896
Materiale	Type 896, Vinyl (896)
Farve	Hvid (WH), Transparent (CL)
Anbefalet farvebånd type	TT932DOUT
Antal pr.	styk
Anvendelsesmetode	Etiketternes funktionalitet og holdbarhed kan påvirkes negativt, hvis de behandles eller påføres forkert. Alle overflader, der skal limes, skal være rene, tørre og fri for støv og fedt. Undgå at berøre etikettens klæbeoverflade, da dette kan forringe applikationens ydeevne.
Begyndende klæbeevne [Testmetode]	110 g/cm ² [ASTM D2979-71]
Bredde (W)	48,20 mm
Bredde på liner (WL)	101,60 mm
Bundtdiameter max.	18,20 mm
Bundtdiameter min.	8,50 mm
Driftstemperatur	-40 °C til +80 °C
Folietykkelse (TF) [Testmetode]	80 µm [ASTM D3652-83]
Hærdningstemperatur	Fra +10 °C
Højde (H)	19,05 mm
Højde (H2)	79,20 mm
Klæbestyrke	Stainless steel: 605-814 N/m (PSTC 1), Acrylates: 825-1036 N/m (PSTC 1), Polypropylene: 130-480 N/m (PSTC 1)
Labels pr. række	2 Stk.
Lagertemperatur	+21 °C
Lim	Akryl
Materialets holdbarhed	Ved vertikal vejrpåvirkning (central europæisk klima) 2 år. Næsten uforgængelig ved indendørs brug.
Materialets kemiske egenskaber	Resistent overfor vand, olie og en lang række opløsningsmidler.
Materialets mekaniske egenskaber	Permanent klæbende
Opbevaringsbetingelser	50% relativ luftfugtighed, Opbevaring i den originale emballage anbefales, Undgå venligst oplagring under påvirkninger såsom høj luftfugtighed, varme og kulde
Pakkeindhold	1000 Stk.
Printmetode	Termisk

Skalstyrke [Testmetode]	550 N/m [PSTC 7]
Skærestyrke [Testmetode]	120 h [FINAT FTM 8]
Thermor transfer printer	TT431, TT4030

