


Tekninen datalehti

Nimikenumero
596-03322

TAG3TD3



Tuoteryhmä	Laminointikalvolliset etiketit lämpösiirtokirjoittimelle
Tuoteperhe	Helatag 323 - valkoinen-kirkas
Materiaali	Tyyppi 323, Polyvinylifluoridi, valkoinen-kirkas tai keltainen-kirkas (323)
Väri	Keltainen (YE), Kirkas (CL)
Asennustapa	Etikettien toimivuuteen ja kestävyys­teen voi vaikuttaa negatiivisesti, jos niitä käsitellään tai käytetään väärin. Kaikkien pintojen on oltava puhtaita, kuivia ja puhtaita pölystä ja rasvasta. Vältä koskemasta etiketin liimapintaan, koska se voi heikentää etiketin kiinnittymistä.
Etikettejä /rivi	3 kpl
Foliopaksuus [Testimenetelmä]	25 µm [ASTM D3652-83]
Kemialliset ominaisuudet	Kestää erinomaisesti alkoholia, öljypohjaisia liuottimia, esterä, ketonia ja UV-säteilyä.
Kestävyys	Ulkokäytössä 5 vuotta (Keski-Euroopan ilmasto)
Korkeus (H)	25,40 mm
Korkeus (H2)	95,25 mm
Kovettumislämpötila	Min. +10 °C
Käyttölämpötila-alue - °C	-40 °C - +140 °C
Leikkauslujuus [Testimenetelmä]	100 h [ASTM D3654]
Leveys (W)	25,40 mm
Leveys (WL)	82,00 mm
Liima	Akryyli
Liiman voimakkuus	Stainless steel: 290-330 N/m (ASTM D903), Acrylates: 440-470 N/m (ASTM D903), Polypropylene: 75-110 N/m (ASTM D903), Glass: 320-350 N/m (ASTM D903)
Materiaalin paloluokka	UL94 V0
Mekaaniset ominaisuudet	Kestävä liima, erittäin hyvä naarmuuntumisenkestävyys.
Nipun maks. Ø	22,20 mm
Nipun min. Ø	10,00 mm
Pakkaus	1000 kpl
Pakkaustyyppi	Kpl
Soveltuu lämpösiirtokirjoittimille	TT431, TT4030
Suosittelava värinauha	TT932DOUT
Tulostusmenetelmä	Lämpösiirto

UV-stabiloitu (Kyllä/Ei)	Kyllä
Varastointi lämpötila	+21 °C
Välitön tarttuvuus [Testimenetelmä]	400 g/cm ² [ASTM D2979-71]

