


Karta danych technicznych

Numer artykułu:
596-03896

TAG3TD3



Grupa produktów	Etykiety samolaminujące w formie drabinki, termotransfer
Rodzina produktów	Helatag 896
Materiał	Typ 896, Winył (896)
Kolor	Biały (WH), Przezroczysty (CL)
Drukarka termotransferowa	TT431, TT4030
Grubość folii [metoda badania]	80 µm [ASTM D3652-83]
Ilość etykiet w rzędzie	3 szt.
Ilość w	szt.
Ilość w opak.	1000 szt.
Klej	Akrylan
Metoda druku	druk termotransferowy
Metoda montażu	Niewłaściwa obróbka lub aplikacja może mieć negatywny wpływ na funkcjonalność i trwałość etykiet. Wszystkie powierzchnie klejone muszą być czyste, suche oraz wolne od kurzu i tłuszczu. Należy unikać dotykania powierzchni klejonej etykiety, ponieważ może to pogorszyć trwałość aplikacji.
Odporność materiału	3 lat przy pracy w pozycji pionowej na zewnątrz (klimat środkowoeuropejski). Przy pracy wewnątrz, wielokrotnie dłużej.
Przyczepność początkowa [metoda badania]	110 g/cm ² [ASTM D2979-71]
Szerokość (W)	25,40 mm
Szerokość taśmy (WL)	82,00 mm
Temperatura robocza w °C	-40°C do +80°C
Temperatura składowania	+21°C
Temperatura utwardzania	od +10°C
Warunki przechowywania	50 % wilgotności względnej., Zaleca się przechowywanie w oryginalnym opakowaniu., Należy unikać przechowywania w warunkach takich jak wysoka wilgotność, ciepło i zimno.
Wiązka Ø max.	22,20 mm
Właściwości chemiczne materiału	trudnopalny, odporny na oleje, wodę i szeroką gamę rozpuszczalników
Właściwości mechaniczne materiału	Trwały klej
Wysokość (H)	25,40 mm
Wysokość (H2)	95,25 mm
Wytrzymałość kleju	Stal nierdzewna: 605-814 N/m (PSTC 1), Akrylany: 825-1036 N/m (PSTC 1), Polipropylen: 130-480 N/m (PSTC 1)

Wytrzymałość na odrywanie [metoda badania]	550 N/m [PSTC 7]
Wytrzymałość na ścinanie [metoda badania]	120 h [FINAT FTM 8]
Zalecany typ taśmy barwiącej	TT932DOUT
Wiązka Ø min.	10,00 mm

