


Scheda tecnica

Article number
596-09896

TAG9TD3



Categoria Prodotto	Etichette autolaminanti Ladder Style, trasferimento termico
Famiglia Prodotto	Helatag 896
Materiale	Materiale 896, Vinile (896)
Colore	Bianco (WH), Trasparente (CL)
Adesività iniziale [Test method]	110 g/cm ² [ASTM D2979-71]
Adesivo	Acrilico
Altezza (H)	19,05 mm
Altezza (H2)	57,10 mm
Caratteristiche meccaniche	Adesivo permanente
Cont. conf.	2500 Pz.
Etichette per riga	3 Pz.
Forza di adesione	Stainless steel: 605-814 N/m (PSTC 1), Acrylates: 825-1036 N/m (PSTC 1), Polypropylene: 130-480 N/m (PSTC 1)
Forza di peeling [Test method]	550 N/m [PSTC 7]
Forza di scorrimento [Test Method]	120 h [FINAT FTM 8]
Largh. (W)	25,40 mm
Largh. Liner (WL)	82,00 mm
Metodo di applicazione	La funzionalità e la durata delle etichette può essere influenzata negativamente se vengono applicate o stampate in maniera non idonea. Tutte le superfici di applicazione devono essere pulite, asciutte e prive di polvere e grasso. Evita di toccare la parte adesiva delle etichette perchè potrebbe diminuirne la tenuta.
Metodo stampa	trasferimento termico
Proprietà chimiche materiale	Ritardante di fiamma, resistente agli olii, acqua e solventi
Quantità per	pz
Resistenza materiale	3 anni in esterno (clima europeo). Praticamente infinita all'interno.
Ribbon consigliato	TT932DOUT
Spessore foglio [Test method]	80 µm [ASTM D3652-83]
Stampante a trasferimento termico	TT431, TT4030
Temp. di applicazione	da +10 °C
Temp. di esercizio - °C	da -40 °C a +80 °C

Ø legat. max	12,10 mm
Ø legat. min	5,50 mm
Temperatura stoccaggio	+21 °C

