


Karta danych technicznych

Numer artykułu:
596-12181

TAG108TD1



Grupa produktów	Etykiety do oznaczania magazynów i rur, termotransfer
Rodzina produktów	Helatag 1213
Materiał	Typ 1213, Winył, różne kolory błyszczące (1213)
Kolor	Niebieski (BU)
Drukarka termotransferowa	TT431, TT4030
Grubość folii [metoda badania]	95 µm [ISO 534]
Ilość etykiet w rzędzie	1 szt.
Ilość w	kartonie
Klej	Akrylan
Metoda druku	druk termotransferowy
Metoda montażu	Niewłaściwa obróbka lub aplikacja może mieć negatywny wpływ na funkcjonalność i trwałość etykiet. Wszystkie powierzchnie klejone muszą być czyste, suche oraz wolne od kurzu i tłuszczu. Należy unikać dotykania powierzchni klejonej etykiety, ponieważ może to pogorszyć trwałość aplikacji.
Odporność materiału	7 lat przy pracy na zewnątrz (klimat środkowoeuropejski)
Odporność na UV	Tak
Przyczepność początkowa [metoda badania]	16 N/10 mm [FINAT FTM 1]
Szerokość (W)	40,00 mm
Szerokość taśmy (WL)	40,00 mm
Temperatura robocza w °C	-40°C do +90°C
Temperatura składowania	+21°C
Temperatura utwardzania	od +8°C
Warunki przechowywania	50 % wilgotności względnej., Zaleca się przechowywanie w oryginalnym opakowaniu., Należy unikać przechowywania w warunkach takich jak wysoka wilgotność, ciepło i zimno.
Właściwości chemiczne materiału	Odporność na działanie wody, alkoholi, większości olejów, środków smarnych, paliw, rozpuszczalników alifatycznych oraz słabych kwasów, soli i zasad.
Właściwości mechaniczne materiału	Dzięki dużej elastyczności i doskonałym właściwościom przylegania nadaje się do stosowania na nierównych powierzchniach.
Wytrzymałość kleju	Stal nierdzewna: 16-20 N/25 mm (FTM 1)
Wytrzymałość na odrywanie [metoda badania]	27 N/15 mm [DIN 53455-5]

Wytrzymałość na ścinanie [metoda badania]	1,5 [DIN 53455-5]
Zalecany typ taśmy barwiącej	TT822OUT, TTRW, TT822OUT8
Ilość w opak.	100 m

