

Fiche technique

Numéro d'article :
596-12261

TAG43-41TD1



Famille de produits	Etiquettes pour colliers, plaquettes et Tags - transfert thermique
Nom du produit	Helatag 892
Matière	Type 892, Vinyle blanc (892)
Couleur	Blanc (WH)
Adhésif	Acrylique
Attachement initial [Méthode de test]	610 g/cm ² [ASTM D2979-71]
Contenu	1000 pcs
Epais. du film [Méthode de test]	83 µm [ASTM D3652-83]
Etiquettes de front	1 pce
Force adhésive	Stainless steel: 920-980 N/m (ASTM D903), Acrylates: 1390-1490 N/m (ASTM D903), Polypropylene: 545-610 N/m (ASTM D903), Glass: 1300-1380 N/m (ASTM D903)
Haut. (H)	41,00 mm
Imprimante Transfert Thermique	TT431, TT4030
Larg. (W)	43,00 mm
Larg. (WL)	50,00 mm
Méthode d'impression	transfert thermique
Mise en place	La fonctionnalité et la durabilité des étiquettes peuvent être affectées négativement si elles sont mal utilisées ou mal appliquées. Toutes les surfaces à coller doivent être propres, sèches et exemptes de poussière et de graisse. Évitez de toucher la surface adhésive de l'étiquette, car cela pourrait altérer les performances de la mise en oeuvre.
Propriétés chimiques du matériau	Bonne résistance à l'eau, aux huiles et à la plupart des solvants
Propriétés mécanique	Adhésif permanent approprié pour les surfaces critiques avec une surface de contact faible
Qté par	bobine
Résistance au cisaillement [Méthode de test]	5 h [ASTM D3654]
Résistance du matériau	3 ans en exposition extérieure (climant d'Europe centrale)
Temp. de polymérisation	A partir de 0 °C
Températures d'utilisation °C	De -40 °C à +80 °C
Type(s) de ruban(s) recommandé(s)	TT822OUT

