


Tekninen datalehti

Nimikenumero
596-22896

TAG22TD3



Tuoteryhmä	Laminointikalvolliset etiketit lämpösiirtokirjoittimelle
Tuoteperhe	Helatag 896
Materiaali	Tyyppi 896 , Vinyyli (896)
Väri	Valkoinen (WH), Kirkas (CL)
Asennustapa	Etikettien toimivuuteen ja kestävyys­teen voi vaikuttaa negatiivisesti, jos niitä käsitellään tai käytetään väärin. Kaikkien pintojen on oltava puhtaita, kuivia ja puhtaita pölystä ja rasvasta. Vältä koskemasta etiketin liimapintaan, koska se voi heikentää etiketin kiinnittymistä.
Etikettejä /rivi	3 kpl
Foliopaksuus [Testimenetelmä]	80 µm [ASTM D3652-83]
Kemialliset ominaisuudet	paloahdastava, kestää öljyä, vettä ja monenlaisia liuottimia.
Kestävyys	Ulkokäytössä 2 vuotta (keski-euroopan ilmasto).
Korkeus (H)	12,70 mm
Korkeus (H2)	36,50 mm
Kovettumislämpötila	Min. +10 °C
Kuoriutumislujuus [Testimenetelmä]	550 N/m [PSTC 7]
Käyttölämpötila-alue - °C	-40 °C - +80 °C
Leikkauslujuus [Testimenetelmä]	120 h [FINAT FTM 8]
Leveys (W)	25,40 mm
Leveys (WL)	82,00 mm
Liima	Akryyli
Liiman voimakkuus	Stainless steel: 605-814 N/m (PSTC 1), Acrylates: 825-1036 N/m (PSTC 1), Polypropylene: 130-480 N/m (PSTC 1)
Mekaaniset ominaisuudet	pysyvä liima
Nipun maks. Ø	7,60 mm
Nipun min. Ø	3,50 mm
Pakkaus	2500 kpl
Pakkaustyyppi	Kpl
Soveltuu lämpösiirtokirjoittimille	TT431, TT4030
Suosittelava värinauha	TT932DOUT

Tulostusmenetelmä	Lämpösiirto
Varastointi lämpötila	+21 °C
Välitön tarttuvuus [Testimenetelmä]	110 g/cm ² [ASTM D2979-71]

