


Technische datasheet

Artikel Nummer
596-22896

TAG22TD3



Productgroep	Zelflaminerende labels, "ladderformaat", thermal transfer
Productfamilie	Helatag 896
Materiaal	Type 896, Vinyl (896)
Kleur	wit (WH), transparant (CL)
Aanbevolen tonerband	TT932DOUT
Afschuifsterkte [Testmethode]	120 h [FINAT FTM 8]
Breedte (W)	25,40 mm
Breedte drager (WL)	82,00 mm
Bundel diameter Ø max.	7,60 mm
Bundel diameter Ø min.	3,50 mm
Chemische materiaaleigenschappen	vlamvertragend, bestand tegen olie, water en een breed scala aan oplosmiddelen.
Foliedikte [Testmethode]	80 µm [ASTM D3652-83]
Gebruikstemperatuur - °C	-40 °C tot +80 °C
Hechtsterkte	Stainless steel: 605-814 N/m (PSTC 1), Acrylates: 825-1036 N/m (PSTC 1), Polypropylene: 130-480 N/m (PSTC 1)
Hoeveelheid per	st.
Hoogte (H)	12,70 mm
Hoogte (H2)	36,50 mm
Inhoud	2500 st.
Initiële kleefkracht [Testmethode]	110 g/cm ² [ASTM D2979-71]
Labels per rij	3 st.
Lijm	Acryl
Materiaal duurzaamheid	2 jaar bij externe veroudering (Midden-Europees klimaat), zo goed als onbeperkt bij binnentoepassing.
Mechanische materiaaleigenschappen	permanente lijmlaag
Printmethode	thermotransfer print
Schilsterkte [Testmethode]	550 N/m [PSTC 7]

Thermotransfer printer	TT431, TT4030
Verwerking	De functionaliteit en duurzaamheid van de labels kan negatief worden beïnvloed als ze verkeerd worden verwerkt of aangebracht. Alle te verlijmen oppervlakken moeten schoon, droog en vrij van stof en vet zijn. Raak het kleefoppervlak van het label niet aan, omdat dit de applicatieprestaties kan aantasten.
Verwerkingstemperatuur	vanaf +10 °C

