


Hoja de Datos Técnicos

Código de artículo:
596-27799 TAG27TD2



Categoría de productos	Etiqueta lisa para identificación, transferencia térmica
Familia de productos	Helatag 799
Material	Tipo 799, Poliéster, Plata-Mate (799)
Color	Plata Mate (MTSR)
Adhesión inicial [Método de ensayo]	540 g/cm² [ASTM D2979-71]
Adhesivo	Acrílico
Alt. (H)	19,05 mm
Ancho (W)	38,10 mm
Ancho de Línea (WL)	85,09 mm
Cinta de Impresión Recomendada	TT822OUT
Espesor de Lámina (TF) [Método de ensayo]	51 µm [ASTM D3652-83]
Etiquetas por Fila	2 Pzas
Fuerza de Adhesión	Acero Inoxidable: 710-750 N/m (PSTC 1), Acrílatos: 755-810 N/m (PSTC 1), Polipropileno: 495-550 N/m (PSTC 1), Vidrio: 680-775 N/m (PSTC 1)
Fuerza de Pelado [Método de ensayo]	700 N/m [PSTC 7]
Método de Aplicación	La funcionalidad y la durabilidad de las etiquetas pueden verse afectadas negativamente si se procesan o aplican incorrectamente. Todas las superficies a pegar deben estar limpias, secas y libres de polvo y grasa. Evite tocar la superficie adhesiva de la etiqueta, ya que esto podría perjudicar el rendimiento de la aplicación.
Resistencia al corte [Método de ensayo]	50 h [FINAT FTM 8]
Temp. Curado	desde +10 °C
Temperatura de Almacenado	+21 °C
Temp. Trabajo - °C	-40 °C a +150 °C

