

Technische datasheet

Artikel Nummer
596-27799

TAG27TD2



Productgroep	Typeplaatje identificatie, thermische overdracht
Productfamilie	Helatag 799
Materiaal	Type 799, Polyester, matzilver (799)
Kleur	matzilver (MTSR)
Aanbevolen tonerband	TT822OUT
Afschuifsterkte [Testmethode]	50 h [FINAT FTM 8]
Breedte (W)	38,10 mm
Breedte drager (WL)	85,09 mm
Foliedikte [Testmethode]	51 µm [ASTM D3652-83]
Gebruikstemperatuur - °C	-40 °C tot +150 °C
Hechtsterkte	Stainless steel: 710-750 N/m (PSTC 1), Acrylates: 755-810 N/m (PSTC 1), Polypropylene: 495-550 N/m (PSTC 1), Glass: 680-775 N/m (PSTC 1)
Hoogte (H)	19,05 mm
Initiële kleefkracht [Testmethode]	540 g/cm ² [ASTM D2979-71]
Labels per rij	2 st.
Lijm	Acryl
Schilsterkte [Testmethode]	700 N/m [PSTC 7]
Verwerking	De functionaliteit en duurzaamheid van de labels kan negatief worden beïnvloed als ze verkeerd worden verwerkt of aangebracht. Alle te verlijmen oppervlakken moeten schoon, droog en vrij van stof en vet zijn. Raak het kleefoppervlak van het label niet aan, omdat dit de applicatieprestaties kan aantasten.
Verwerkingstemperatuur	vanaf +10 °C

