

Tekninen datalehti

Nimikenumero
596-52321

TAG2551TL1



Tuoteryhmä	Suojalaminointikalvot lämpösiirtokirjoittimelle
Tuoteperhe	Helatag 323 - kirkas, korkea käyttölämpötila
Materiaali	Tyyppi 323, Polyvinylifluoridi, kirkas (323)
Väri	Kirkas (CL)
Asennustapa	Etikettien toimivuuteen ja kestävyyskykyyn voi vaikuttaa negatiivisesti, jos niitä käsitellään tai käytetään väärin. Kaikkien pintojen on oltava puhtaita, kuivia ja puhtaita pölystä ja rasvasta. Vältä koskemasta etiketin liimapintaan, koska se voi heikentää etiketin kiinnittymistä.
Etikettejä /rivi	1 kpl
Foliopaksuus [Testimenetelmä]	25 µm [ASTM D3652-83]
Kemialliset ominaisuudet	Kestää erinomaisesti UV-säteilyä, alkoholia ja öljypohjaisia liuottimia.
Kestävyys	Ulkokäytössä 5 vuotta (Keski-Euroopan ilmasto)
Korkeus (H)	30,48 mm
Kovettumislämpötila	Min. +10 °C
Käyttölämpötila-alue - °C	-40 °C - +140 °C
Leikkauslujuus [Testimenetelmä]	100 h [ASTM D3654]
Leveys (W)	55,88 mm
Leveys (WL)	62,00 mm
Liima	Akryyli
Liiman voimakkuus	Stainless steel: 290-330 N/m (ASTM D903), Acrylates: 440-470 N/m (ASTM D903), Polypropylene: 75-110 N/m (ASTM D903), Glass: 320-350 N/m (ASTM D903)
Materiaalin paloluokka	UL94 V0
Mekaaniset ominaisuudet	Voidaan käyttää suojalaminointina tai kirkkaana tulostettavana etikettinä.
Pakkaus	1000 kpl
Pakkaustyyppi	Kpl
Soveltuu lämpösiirtokirjoittimille	TT431, TT4030
Suosittelava värinauha	TT822OUT
Tulostusmenetelmä	Lämpösiirto
UL filenr.	MH61377

Varastointi lämpötila	+21 °C
Välitön tarttuvuus [Testimenetelmä]	400 g/cm ² [ASTM D2979-71]

