


Technische datasheet

Artikel Nummer
596-52321

TAG2551TL1



Productgroep	Beschermfolie, bedrukt met thermotransferprinter
Productfamilie	Helatag 323, hoge temperatuur
Materiaal	Type 323, Polyvinylidene Fluoride, transparant (323)
Kleur	transparant (CL)
Aanbevolen tonerband	TT822OUT
Afschuifsterkte [Testmethode]	100 h [ASTM D3654]
Brandbaarheid	UL94 V0
Breedte (W)	55,88 mm
Breedte drager (WL)	62,00 mm
Chemische materiaaleigenschappen	Uitstekend bestand tegen water, UV-straling, weersinvloeden en oplosmiddelen op petroleumbasis.
Foliedikte [Testmethode]	25 µm [ASTM D3652-83]
Gebruikstemperatuur - °C	-40 °C tot +140 °C
Hechtsterkte	Stainless steel: 290-330 N/m (ASTM D903), Acrylates: 440-470 N/m (ASTM D903), Polypropylene: 75-110 N/m (ASTM D903), Glass: 320-350 N/m (ASTM D903)
Hoeveelheid per	st.
Hoogte (H)	30,48 mm
Inhoud	1000 st.
Initiële kleefkracht [Testmethode]	400 g/cm ² [ASTM D2979-71]
Labels per rij	1 st.
Lijm	Acryl
Materiaal duurzaamheid	5 jaar bij externe veroudering (Midden-Europees klimaat), zo goed als onbeperkt bij binnentoepassing.
Mechanische materiaaleigenschappen	als extra beschermfolie of als transparant bedrukt label
Printmethode	thermotransfer
Thermotransfer printer	TT431, TT4030
UL-File nummer	MH61377

Verwerking

De functionaliteit en duurzaamheid van de labels kan negatief worden beïnvloed als ze verkeerd worden verwerkt of aangebracht. Alle te verlijmen oppervlakken moeten schoon, droog en vrij van stof en vet zijn. Raak het kleefoppervlak van het label niet aan, omdat dit de applicatieprestaties kan aantasten.

Verwerkingstemperatuur

vanaf +10 °C

