


Materiale datablad

Varenummer
596-73799

TAG73TD1



Produktgruppe	Type label identifikation, termor transfer
Produktserie	Helatag 799
Materiale	Type 799, Polyester, mat sølv (799)
Farve	Sølv-mat (SR)
Anbefalet farvebånd type	TT822OUT
Anvendelsesmetode	Labelens funktionalitet og holdbarhed kan påvirkes negativt, hvis de behandles eller påføres forkert. Alle overflader, der skal limes, skal være rene, tørre og fri for støv og fedt. Undgå at berøre etikettens klæbeoverflade, da dette kan forringe applikationens ydeevne.
Begyndende klæbeevne [Testmetode]	540 g/cm² [ASTM D2979-71]
Bredde (W)	50,80 mm
Bredde på liner (WL)	55,00 mm
Driftstemperatur	-40 °C til +150 °C
Folietykkelse (TF) [Testmetode]	51 µm [ASTM D3652-83]
Hærdningstemperatur	Fra +10 °C
Højde (H)	25,40 mm
Klæbestyrke	Stainless steel: 710-750 N/m (PSTC 1), Acrylates: 755-810 N/m (PSTC 1), Polypropylene: 495-550 N/m (PSTC 1), Glass: 680-775 N/m (PSTC 1)
Labels pr. række	1 Stk.
Lagertemperatur	+21 °C
Lim	Akryl
Opbevaringsbetingelser	50% relativ luftfugtighed, Opbevaring i den originale emballage anbefales, Undgå venligst oplagring under påvirkninger såsom høj luftfugtighed, varme og kulde
Skalstyrke [Testmetode]	700 N/m [PSTC 7]
Skærestyrke [Testmetode]	50 h [FINAT FTM 8]

