


Fiche technique

Numéro d'article : 596-73799 TAG73TD1



Famille de produits	Etiquettes d'identification, transfert thermique
Nom du produit	Helatag 799
Matière	Type 799, Polyester métalisé (799)
Couleur	Argenté mat (MTSR)
Adhésif	Acrylique
Attachement initial [Méthode de test]	540 g/cm² [ASTM D2979-71]
Contenu	2000 pcs
Epais. du film [Méthode de test]	51 µm [ASTM D3652-83]
Etiquettes de front	1 pce
Force adhésive	Stainless steel: 710-750 N/m (PSTC 1), Acrylates: 755-810 N/m (PSTC 1), Polypropylene: 495-550 N/m (PSTC 1), Glass: 680-775 N/m (PSTC 1)
Haut. (H)	25,40 mm
Larg. (W)	50,80 mm
Larg. (WL)	55,00 mm
Méthode d'impression	transfert thermique
Mise en place	La fonctionnalité et la durabilité des étiquettes peuvent être affectées négativement si elles sont mal utilisées ou mal appliquées. Toutes les surfaces à coller doivent être propres, sèches et exemptes de poussière et de graisse. Évitez de toucher la surface adhésive de l'étiquette, car cela pourrait altérer les performances de la mise en oeuvre.
Qté par	bobine
Résistance à l'arrachage [Méthode de test]	700 N/m [PSTC 7]
Résistance au cisaillement [Méthode de test]	50 h [FINAT FTM 8]
Temp. de polymérisation	A partir de +10 °C
Températures d'utilisation °C	De -40 °C à +150 °C
Type(s) de ruban(s) recommandé(s)	TT822OUT

