


Karta danych technicznych

Numer artykułu:
596-90002

TAG63.5-50.8T1-SET



Grupa produktów	Etykiety zabezpieczające, termotransfer
Rodzina produktów	Helatag 1251, dwuczęściowe
Materiał	Typ 1251, Poliester srebrny i Poliester przezroczysty (1251)
Kolor	Srebrny (SR), Przezroczysty (CL)
Drukarka termotransferowa	TT431, TT4030
Grubość folii [metoda badania]	63 µm, 35 µm [ASTM D3652]
Grubość kleju	25 µm
Ilość etykiet w rzędzie	1 szt.
Ilość w	szpuli
Klej	Akrylan
Metoda druku	druk termotransferowy
Metoda montażu	Niewłaściwa obróbka lub aplikacja może mieć negatywny wpływ na funkcjonalność i trwałość etykiet. Wszystkie powierzchnie klejone muszą być czyste, suche oraz wolne od kurzu i tłuszczu. Należy unikać dotykania powierzchni klejonej etykiety, ponieważ może to pogorszyć trwałość aplikacji.
Odporność materiału	2 lata przy pracy na zewnątrz (klimat środkowoeuropejski)
Odporność na UV	Tak
Szerokość (W)	63,50 mm
Szerokość taśmy (WL)	69,50 mm
Temperatura robocza w °C	-40°C do +150°C
Temperatura składowania	+21°C
Temperatura utwardzania	od 0°C (etykieta), od +4°C (laminat)
Warunki przechowywania	50 % wilgotności względnej., Zaleca się przechowywanie w oryginalnym opakowaniu., Należy unikać przechowywania w warunkach takich jak wysoka wilgotność, ciepło i zimno.
Właściwości chemiczne materiału	Odporny na działanie benzyny, olejów mineralnych, smarów, rozpuszczalników alifatycznych, słabych kwasów, soli i zasad.
Właściwości mechaniczne materiału	Zabezpieczenie przed manipulacją. Po zerwaniu pozostawiają widoczny wzór szachownicy.
Wysokość (H)	50,80 mm

Wytrzymałość na ścinanie [metoda badania]	100 [FINAT FTM 8]
Zalecany typ taśmy barwiącej	TT822OUT
Ilość w opak.	500 szt.

