# Scheda tecnica

## Article number
## 596-97120 TAG97TD1




| | |
|---|---|
| **Categoria Prodotto** | Etichette antimanomissione, trasferimento termico |
| **Famiglia Prodotto** | Helatag 1203 |
| **Materiale** | Materiale 1203, Poliestere, argento opaco, antimanomissione (1203) |
| **Colore** | Argento (SR) |

| | |
|---|---|
| **Adesività iniziale [Test method]** | 470 N [FINAT FTM 9] |
| **Adesivo** | Acrilico |
| **Altezza (H)** | 74,00 mm |
| **Caratteristiche meccaniche** | Identificazione a prova di manomissione, lascia piccole tracce a scacchiera. |
| **Cont. conf.** | 500 Pz. |
| **Etichette per riga** | 1 Pz. |
| **Forza di adesione** | ABS: 7.5 N/25 mm (FTM 1), Aluminium: 8 N/25 mm (FTM 1), Glass: 8N/25 mm (FTM 1), Polyamid: 8 N/25 mm (FTM 1) |
| **Largh. (W)** | 101,60 mm |
| **Largh. Liner (WL)** | 106,00 mm |
| **Metodo di applicazione** | La funzionalità e la durata delle etichette può essere influenzata negativamente se vengono applicate o stampate in maniera non idonea. Tutte le superfici di applicazione devono essere pulite, asciutte e prive di polvere e grasso. Evita di toccare la parte adesiva delle etichette perchè potrebbe diminuirne la tenuta. |
| **Metodo stampa** | trasferimento termico |
| **Metodo stampa (alternativa)** | litografia laser |
| **Proprietà chimiche materiale** | Eccellente resistenza ad acqua, alcol, oli, grassi, benzine, fluido refrigerante, fluido dei freni, solventi alifatici, acidi deboli, sali ed alcali. |
| **Quantità per** | bobina |
| **Resistenza materiale** | 2 anni all'esterno (clima Europa centrale) |
| **Ribbon consigliato** | TT822OUT |
| **Spessore foglio** | 53 µm |
| **Stampante a trasferimento termico** | TT431, TT4030 |
| **Temp. di applicazione** | da +7 °C |

| | |
|---|---|
| **Temp. di esercizio - °C** | da -40 °C a +120 °C |
| **Test Method forza di scorrimento** | FINAT FTM 2 |

HF RoHS

Con riserva di modifiche tecniche ed errori. Spetta al cliente verificare l'idoneità per un'applicazione specifica mediante test.

created on 23. April 2025, 10:13 pm