

## Karta danych technicznych

Numer artykułu:  
597-65258

PS5-E



|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grupa produktów                            | Etykiety ostrzegawcze                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Rodzina produktów                          | HELASIGN, Materiał 150                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Materiał                                   | Typ 150, Winył (150)                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Kolor                                      | Biały (WH)                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Grubość folii [metoda badania]             | 80 µm [ASTM D3652-83]                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ilość etykiet w arkuszu                    | 1 szt.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ilość w opakowaniu                         | opakowaniu                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ilość w opak.                              | 10 szt.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Klej                                       | Akrylan                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Metoda montażu                             | Niewłaściwa obróbka lub aplikacja może mieć negatywny wpływ na funkcjonalność i trwałość etykiet. Wszystkie powierzchnie klejone muszą być czyste, suche oraz wolne od kurzu i tłuszczu. Należy unikać dotykania powierzchni klejonej etykiety, ponieważ może to pogorszyć trwałość aplikacji. |
| Przyczepność początkowa [metoda badania]   | 110 g/cm <sup>2</sup> [ASTM D2979-71]                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Samoprzylepne                              | Tak                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Szerokość taśmy (WL)                       | 210,00 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Temperatura robocza w °C                   | -40°C do +80°C                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Temperatura utwardzania                    | od +10°C                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Warunki przechowywania                     | 50 % wilgotności względnej. Zaleca się przechowywanie w oryginalnym opakowaniu. Należy unikać przechowywania w warunkach takich jak wysoka wilgotność, ciepło i zimno.                                                                                                                         |
| Właściwości chemiczne materiału            | Samogasnący, odporny na działanie olejów, wody i rozpuszczalników                                                                                                                                                                                                                              |
| Wytrzymałość kleju                         | Stal nierdzewna: 15-19 N/25 mm (FTM 1)                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Wytrzymałość na odrywanie [metoda badania] | 550 N/m [PSTC 7]                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Wytrzymałość na ścinanie [metoda badania]  | 120 h [FINAT FTM 7]                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ø (D)                                      | 200,00 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



