


Fiche technique

Numéro d'article :
598-41402

HSMB-C3



Famille de produits	Étiquettes auto-protégées - marquage manuel
Nom du produit	HELASIGN, matériau 1402, carnet
Matière	Type 1402, Vinyle (1402)
Couleur	Orange (OG), Transparent (CL)
Attachement initial [Méthode de test]	110 g/cm ² [ASTM D2979-71]
Contenu	60 pcs
Epais. adhésif (TA) nom.	27,5 µm
Epais. du film [Méthode de test]	80 µm [ASTM D3652-83]
Étiquettes de front	3 pcs
Étiquettes par feuille	6 pcs
Force adhésive	Stainless steel: 15-19 N/25 mm (FTM 1)
Haut. (H)	19,05 mm
Haut. (H2)	76,20 mm
Larg. (W)	25,40 mm
Larg. (WL)	76,20 mm
Méthode d'impression	marquage manuel
Mise en place	La fonctionnalité et la durabilité des étiquettes peuvent être affectées négativement si elles sont mal utilisées ou mal appliquées. Toutes les surfaces à coller doivent être propres, sèches et exemptes de poussière et de graisse. Évitez de toucher la surface adhésive de l'étiquette, car cela pourrait altérer les performances de la mise en oeuvre.
Propriétés chimiques du matériau	Résiste à l'eau, à l'huile et à la plupart des solvants.
Qté par	pack
Résistance à l'arrachage [Méthode de test]	550 N/m [PSTC 7]
Résistance au cisaillement [Méthode de test]	120 h [FINAT FTM 7]
Résistance du matériau	3 ans en exposition extérieure (climat d'Europe centrale)
Temp. de polymérisation	A partir de +8 °C
Températures d'utilisation °C	De -40 °C à +80 °C

Ø max. du toron	18,20 mm
Ø min. du toron	9,10 mm
Adhésif	Acrylique

