

Technische datasheet

Artikel Nummer
598-41402

HSMB-C3



Productgroep	Zelflaminerende labels, handmatig markeren
Productfamilie	HELASIGN, materiaal 1402, zakboekje
Materiaal	Type 1402, zelflaminerend Vinyl (1402)
Kleur	oranje (OG), transparant (CL)
Afschuifsterkte [Testmethode]	120 h [FINAT FTM 7]
Breedte (W)	25,40 mm
Breedte drager (WL)	76,20 mm
Bundel diameter Ø max.	18,20 mm
Bundel diameter Ø min.	9,10 mm
Chemische materiaaleigenschappen	Bestand tegen water, oliën en vele oplosmiddelen
Foliedikte [Testmethode]	80 µm [ASTM D3652-83]
Gebruikstemperatuur - °C	-40 °C tot +80 °C
Hechtsterkte	Stainless steel: 15-19 N/25 mm (FTM 1)
Hoeveelheid per	verpakking
Hoogte (H)	19,05 mm
Hoogte (H2)	76,20 mm
Inhoud	60 st.
Initiële kleefkracht [Testmethode]	110 g/cm² [ASTM D2979-71]
Labels per rij	3 st.
Labels per vel	6 st.
Lijm	Acryl
Lijmlaag dikte (TA)	27,5 µm
Materiaal duurzaamheid	3 jaar bij externe veroudering (Midden-Europees klimaat)
Printmethode	Handmatig
Schilsterkte [Testmethode]	550 N/m [PSTC 7]
Verwerking	De functionaliteit en duurzaamheid van de labels kan negatief worden beïnvloed als ze verkeerd worden verwerkt of aangebracht. Alle te verlijmen oppervlakken moeten schoon, droog en vrij van stof en vet zijn. Raak het kleefoppervlak van het label niet aan, omdat dit de applicatieprestaties kan aantasten.
Verwerkingstemperatuur	vanaf +8 °C

