

Karta danych technicznych

Numer artykułu:
598-51402

HSMB-C3



Grupa produktów	Etykiety samolaminujące, opis ręczny
Rodzina produktów	HELASIGN 1402, w formie książeczki
Materiał	Typ 1402, Winył (1402)
Kolor	Żółty (YE), Przezroczysty (CL)
Grubość folii [metoda badania]	80 µm [ASTM D3652-83]
Grubość kleju	27,5 µm
Ilość etykiet w arkuszu	6 szt.
Ilość etykiet w rzędzie	3 szt.
Ilość w opakowaniu	opakowaniu
Ilość w opak.	60 szt.
Klej	Akrylan
Metoda druku	opis ręczny
Metoda montażu	Niewłaściwa obróbka lub aplikacja może mieć negatywny wpływ na funkcjonalność i trwałość etykiet. Wszystkie powierzchnie klejone muszą być czyste, suche oraz wolne od kurzu i tłuszczu. Należy unikać dotyknięcia powierzchni klejonej etykiety, ponieważ może to pogorszyć trwałość aplikacji.
Odporność materiału	3 lata przy pracy na zewnątrz (klimat środkowoeuropejski)
Przyczepność początkowa [metoda badania]	110 g/cm ² [ASTM D2979-71]
Szerokość (W)	25,40 mm
Szerokość taśmy (WL)	76,20 mm
Temperatura robocza w °C	-40°C do +80°C
Temperatura utwardzania	od +8°C
Warunki przechowywania	50 % wilgotności względnej., Zaleca się przechowywanie w oryginalnym opakowaniu., Należy unikać przechowywania w warunkach takich jak wysoka wilgotność, ciepło i zimno.
Wiązka Ø max.	18,20 mm
Właściwości chemiczne materiału	Odporność na działanie wody, olejów i wielu rozpuszczalników.
Wysokość (H)	19,05 mm
Wysokość (H2)	76,20 mm
Wytrzymałość kleju	Stal nierdzewna: 15-19 N/25 mm (FTM 1)

Wytrzymałość na odrywanie [metoda badania]	550 N/m [PSTC 7]
---	------------------

Wytrzymałość na ścinanie [metoda badania]	120 h [FINAT FTM 7]
--	---------------------

Wiązka Ø min.	9,10 mm
----------------------	---------

