

## Karta danych technicznych

Numer artykułu:  
710-00134

**HTAPE-FLEX15-25x25**

|                             |                                                            |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------|
| Grupa produktów             | Taśmy elektroizolacyjne, winylowe - do zastosowań ogólnych |
| Rodzina produktów           | HelaTape Flex 15                                           |
| Materiał                    | Polichlorek winylu (PVC)                                   |
| Kolor                       | Czerwony (RD)                                              |
|                             |                                                            |
| Certyfikaty/Dopuszczenia    | IEC 60454-3-1-7/F-PVCP/90                                  |
| Czas składowania            | 5 lat                                                      |
| Długość (L)                 | 25 m                                                       |
| Grubość (T)                 | 0,15 mm                                                    |
| Ilość w                     | szpuli                                                     |
| Ilość w opak.               | 25 m                                                       |
| Napięcie przebicia          | 6,75 kV                                                    |
| Przyczepność do podłoża     | 2,0 N/10 mm                                                |
| Przyczepność do stali       | 2,2 N/10 mm                                                |
| Szerokość (W)               | 25 mm                                                      |
| Temperatura robocza w °C    | -10°C do +90°C                                             |
| Temperatura składowania     | +23°C                                                      |
| Wydłużenie przy zerwaniu    | 200 %                                                      |
| Wytrzymałość dielektryczna  | 45 kV/mm                                                   |
| Wytrzymałość na rozciąganie | 19,5 N/mm <sup>2</sup>                                     |
| Wytrzymałość na rozerwanie  | 28 N/10 mm                                                 |

RoHS 

